



Fußbodenöl auf Basis pflanzlicher Öle und Wachse

Eigenschaften

Floorservice Hartwachsöl Classic belebt die natürliche Struktur, vertieft die Tönung der behandelten Untergründe und ergibt eine offenporige, strapazierfähige und wasserabweisende Oberfläche. Das Hartwachsöl ist widerstandsfähig gegen Wein, Bier, Cola, Kaffee, Tee, Fruchtsäfte, Milch und Wasser gemäß DIN 68861 1A. Speichel- und schweißecht gemäß DIN 53160. Entspricht den Anforderungen für Kinderspielzeug gemäß EN 71.

Anwendung

Zur Behandlung aller saugfähigen Untergründe im Innenbereich, z.B. Dielen- und Parkettböden. Zur Imprägnierung und als Endanstrich.

Inhaltsstoffe: Ricinenöl-Naturharz-Verkochung, Isoparaffine, Naturharz-Ester, Safloröl, Kaolin, Tonerde, Mikrowachs, Kieselsäure, Zinkcarbonat, Co/Zr/Zn/Mn-Trockenstoffe.

Technische Daten

Verarbeitungstemperatur: Nicht unter 16°C.

Durchtrocknungszeit: 10 Tage.

Trockenzeit: 8 - 12 Stunden, abhängig von Umgebungstemperatur und Lüftung. Nach 3 Tagen ist der Boden minder belastbar.

Verbrauch: 1 Liter = ca. 12 - 15 m² für 2 Schichten oder 24 - 30 m² für eine Schicht.

Reinigung der Arbeitsgeräte: Mit Floorservice Parkettreiniger.

Lagerung: Kühl und trocken. Bei angebrochenen Gebinden kann Hautbildung auftreten. Die Haut ist vor erneutem Gebrauch zu entfernen.

Sicherheitshinweis: VbF A III. Mit Hartwachsöl getränkte Lappen wässern (Selbstentzündungsgefahr!).

Entsorgung: Gebinde pinselrein entleeren und dann den Wertstoffhöfen zuführen. Eingtrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden.

Reinigung: Floorservice Parkettreiniger. **Pflege:** Floorservice Pflegeöl.

Der EU-Grenzwert beträgt max. 400 g/l (Kat. A/e 2010). Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 390 g/l.

Gebinde: 250 ml, 1 Liter, 2,5 Liter und 5 Liter

Verarbeitungshinweis

Vor Verarbeitung gut rühren.

Das Hartwachsöl ist gebrauchsfertig. Der Untergrund muß kahlgeschliffen (letzter Schleifgang mit Körnung 120), trocken (Holzfeuchte max. 14%), sauber und staubfrei sein. Das Hartwachsöl mit der speziellen Fußbodenbürste, Mop oder einem Doppelfächenspachtel dünn und gleichmäßig auftragen. Das Öl nach 10 bis höchstens 15 Minuten mit einer Einscheibenmaschine und einem dicken weissen Pad einpolieren und eventuelle Ölüberstände mit einem Filzpad entfernen. Nach einer Trockenzeit von 8 -12 Stunden (abhängig von Umgebungstemperatur und Lüftung), eine zweite Schicht auftragen. Bei stark saugfähigen Untergründen ist der Auftrag einer dritten Schicht zu empfehlen.

Bei Exotenhölzern (u.a. Iroko, Kambala, Jatoba, Merbau und Akazie) nur eine Schicht auftragen, sonst kann es zu Verzögerung der Trockenzeiten kommen. Eventuell nach 3 Wochen mit Floorservice Pflegeöl nachbehandeln.

Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Erkenntnisstand und dienen der Information des Käufers/Anwenders. Die nach bestem Wissen gegebenen Empfehlungen entlasten den Käufer nicht aus der eigenen Verantwortung, die Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Anwendungszweck selbst zu prüfen. Sie begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Eine gleichbleibende Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer „Allgemeinen Verkaufsbedingungen“.

01.10.2009